



**POLAN® 620**

**Breve resumen:**

Impermeabilizante líquido de bicomponente, a base de poliuretano, sin solventes.

**Características:**

- Seguro de usar en interiores ya que no contiene solventes.
- Fácil de aplicar con brocha o rodillo.
- Se adhiere perfectamente a todo tipo de superficies.
- No se observan grietas después en las superficies aplicadas.
- Proporciona impermeabilización sin juntas y sin juntas
- No se ve afectado por cambios de temperatura entre  $-30^{\circ}\text{C}$  y  $+90^{\circ}\text{C}$
- Resistente al agua salada, soluciones salinas, bases, ácidos débiles diluidos (con una acidez máxima del 10%), gasolina y aceites minerales.
- Resistente al envejecimiento.

**Áreas de aplicación:**

- Interior y exterior (bajo el recubrimiento)
- Superficies horizontales y verticales.
- Superficies como hormigón, piedra, madera y metal.
- Tanques de agua, cisternas, piscinas.

**valores:**

Apariencia: Emulsión líquida de color blanco o azul claro.

Densidad de mezcla:  $\sim 1.35\text{ kg / L}$

Tasa de mezcla: 5 kg Componente A, 1 kg Componente B

Temperatura de aplicación: entre  $+5^{\circ}\text{C}$  y  $+30^{\circ}\text{C}$

Tiempo de uso de la mezcla: 30 - 45 minutos

Tiempo de caminar sobre el material: 24 horas ( $+23^{\circ}\text{C}$ )

Endurecimiento completo: 3 días

Temperatura de servicio:  $-30^{\circ}\text{C}$  /  $+90^{\circ}\text{C}$

**Consumo:**

600 g/m<sup>2</sup> en cada capa (Es recomendable usar un mínimo de 2 capas).

**Vida útil:**

Se puede almacenar durante 6 meses en su paquete sin abrir entre + 5 ° C y + 25 ° C, en un ambiente seco protegido de la humedad, los rayos solares y las condiciones secas.

**Embalaje:**

Componente A: cubetas de 5 kg

Componente B: cubetas de 1 kg

**Color:**

AZUL GRIS

**La UNIVERSITARIA Ingeniería Química Según la norma BS 6920, se informa de acuerdo con el contacto con el agua potable. Informe no: 2009.03.04.718/05**